



CONSTRUCTION CHEMICALS TECHNOLOGIES

VIMAGRAN-OB®

Затверджувач поверхні
промислової підлоги

Властивості

- **VIMAGRAN-OB®** - готовий сухий розчин, призначений виключно для поверхневої обробки промислових підлог.
- Поглинається свіжою бетонною масою і значно підвищує твердість поверхні.
- Містить високоміцну суміш портландцементу зі спеціальними кварцовими наповнювачами та покращуючими домішками.
- Створює закриту поверхню з підвищеною стійкістю до стирання та ударів.

Застосування

VIMAGRAN-OB® наноситься у випадках укладання промислових підлог за допомогою обертової механічної кельми («затиральна машина»).

1. На початковому етапі присипається 2/3 загальної кількості **VIMAGRAN-OB®** на початку схоплювання (приблизно через 3-4 години після створення нової поверхні) на свіжий цементний розчин або бетонну поверхню.

2. Вирівнюється шпателем і зволожується поверхня підлоги, за умови, якщо основа не має необхідної кількості води для поглинання матеріалом.

3. Здійснюється присипка 1/3 матеріалу, що залишився і виконується остаточна обробка шпателем.

4. При підвищених вимогах до гідроізоляції та міцності поверхня зволожується розчином води та розчиноукріплюючої емульсії **VIRENOL®** або **VIRESIN®** у співвідношенні:

1 об'ємна частина **VIRENOL®** або **VIRESIN®**
1-2 об'ємні частини води

5. Бажано, щоб температура нанесення перевищувала +5°C, інакше це значно затримує тужавіння бетону та ускладнює загальний процес укладання промислової підлоги за допомогою шпателя.

Увага!

Якщо після тужавіння на підлогу необхідно наносити епоксидне покриття, уникайте додавання **VIRESIN®** у воду. Це призведе до зворотного впливу на адгезію епоксидного матеріалу!

Технічні характеристики

Форма матеріалу	цементний сухий розчин
Колір	сірий, цегляно-червоний
Вага сухого розчину	1,65 кг/л

Витрата

Близько 2 кг/м² на 1 мм товщини.
Загальна витрата: 4-6 кг на м² підлоги.

Упаковка

Паперовий мішок вагою 25 кг.

Догляд за інструментом

Відразу ж після використання робочі інструменти відмиваються водою.

Зберігання

Принаймні 12 місяців у закритих мішках у сухому середовищі.

Примітка

Матеріал містить цемент і в контакті з водою реагує як луг. Класифікується як подразнююча речовина.