

Primer® D-1K

Однокомпонентна ґрунтовка

На основі поліуретану, відмінна стійкість до УФ-випромінювання, пористі субстрати, дерев'яні підлоги

EAN-code

6151154910968



Варіанти упаковки

4кг, 20кг

Опис

Primer® D-1K — це однокомпонентна поліуретанова рідина низької в'язкості, яка твердне під впливом вологи в атмосфері. Він спеціально розроблений для покращення адгезії поліуретанових продуктів з високим вмістом твердих речовин на пористих основах. Має підвищену швидкість затвердіння (ґрунтовка того ж дня), що дозволяє успішно використовувати його в холодну погоду та коли дощ не дуже передбачуваний.

Типи упаковки

4кг, 20кг

Опис палети

4 кг	150шт X 4кг	Всього 600кг
20 кг	30шт X 20кг	Всього 600кг

Особливості та переваги

- Один компонент
- Не забруднює
- Легке застосування

Області застосування

- Ґрунтування пористих субстратів
- Пористий бетон
- Дерев'яні підлоги
- Бетон, герметизація
- Керамічні плити

Технічні дані

- **Життєздатність** ± 25 хвилин (20 °C)
- **Час висихання** 1 година (25 °C)

Витрата

150-250 гр/м²

Процедура нанесення

Очистіть поверхню за допомогою мийки високого тиску, якщо можливо. Видаліть забруднення маслом, жиром та воском. Цементне молоко, відшаровані частинки, засоби для зняття форм, затверділі мембрани також необхідно видалити. Поверхня нанесення має бути сухою. Нанесіть пензлем або валиком, залежно від поверхні, яку потрібно ґрунтувати, з витратою 150-250 г/м². Переконайтесь, що ґрунтовка затверділа, перш ніж наносити кам'яний килим.

ВЛАСТИВІСТЬ	ОДИНИЦІ	МЕТОД	СПЕЦИФІКАЦІЯ
В'язкість (Брукфілд)	сP	at 20 °C	75 - 115
Питома вага	сP	at 25 °C	0,95 - 1,05
Час висихання на дотик, при 77°F (25°C) та 55% відносної вологості	годин	-	3 - 5
Температура спалаху	°C	закрита чашка	28