

BAUGRUNT®

Ґрунтовка для обробки тонкошарових покриттів

ОПИС ПРОДУКТУ

BAUGRUNT® – це модифікована полімерно-латексна дисперсія глибокого проникнення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для ґрунтовки бетонних основ перед нанесенням тонкошарових покриттів.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Ущільнення поверхні;
- Запобігання вбирання вологи в основу ;
- Збільшення адгезії матеріалу до основи;
- Паропроникність.

ОСНОВА ПІДЛОГИ

Основа має бути міцною, жорсткою, стабільною, сухою й очищеною від забруднень. Поверхня має бути очищена механічно за допомогою піскоструминного або фрезерувального обладнання. Слабкі або м'які поверхні (наприклад, асфальт), які можуть вплинути на утворення тріщин, видаляються.

УМОВИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

Температура навколишнього середовища і основи в процесі виконання робіт має становити від + 5°C до + 30°C. Оброблену поверхню необхідно оберігати від занадто швидкої втрати вологи в результаті дії таких чинників, як висока температура, протяг, сонячні промені тощо.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесення тонкошарових покриттів BAUFLOOR® і TERRATOR®

Каністру з **BAUGRUNT®** ретельно збовтати. Отриману дисперсію вилити на підготовлену основу і розподілити великий м'якою щіткою. Просочити основу, але не залишати калюж. Повторний шар продукту слід нанести після висихання першого шару.

УВАГА! **BAUGRUNT®** має короткий час висихання. Низька температура, висока вологість можуть призвести до пошкодження шару ґрунту, що призводить до утворення бульбашок повітря в зачиненому розчині і можливості появи тріщин і розшарувань.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Продукт не є токсичною речовиною і за нормальних умов використання не несе загрози. Робітники мають використовувати одяг, взуття, окуляри і рукавички. У разі попадання в очі негайно промити їх чистою водою і звернутися до лікаря, вимити шкіру водою з милом. Зберігати в недоступному для дітей місці.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Усі відомості відносяться до виробів, які зберігаються і застосовуються відповідно до наших рекомендацій, вказані сумлінно, з урахуванням існуючого наразі стану знань, а також наявного досвіду фірми **Bautech**. Користувач зобов'язаний застосовувати виріб відповідно до його призначення та рекомендаціям фірми **Bautech**. Усі зазначені технічні дані засновані на проведених лабораторних випробуваннях і тестах. Практичні результати вимірювань можуть бути не ідентичними в зв'язку з умовами, місцем, способом нанесення шару та іншими обставинами, незалежними від фірми **Bautech**.

Інші рекомендації наших працівників є дійсними, якщо будуть зроблені в письмовій формі. У момент появи цієї інструкції всі попередні інструкції стають недійсними.

УПАКОВКА

Каністри 5 л, 10 л, 20 л, 1000 л.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці, за умови зберігання на піддонах, в фабрично закритій упаковці і в сухих приміщеннях.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Щільність	ок. 1г/см ³
Сухий залишок	10%
Час висихання за T=20°C	3-6 год.
Кількість шарів	2-3